


## การซ่อมพื้นและผนังคอนกรีต

การทำพื้นและผนังคอนกรีต มักจะพบปัญหาการแตกร้าว หลังจากงานแล้วเสร็จหรือแตกร้าวในภายหลังทำให้ต้องมีการดำเนินการซ่อมแซม ซึ่ง เราต้องมีความเข้าใจเรื่องสาเหตุของการเกิดปัญหาเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกวิธี สาเหตุของการแตกร้าวของพื้นและผนังคอนกรีต


- การออกแบบไม่ถูกต้อง, คำนึงถึงสภาพหน้างานไม่ครบถ้วน เช่น การให้รายละเอียดการเสริมเหล็กไม่ถูกต้อง, การคำนวณออกแบบไม่ถูกต้อง, พื้นดินข้างล่างไม่แข็งแรงพอ ยุบตัวลงทำให้คอนกรีตเคลื่อนทรุดลงขณะที่กำลังจะแข็งตัว




- การใช้วัสดุที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีตไม่มีคุณภาพ เช่น หินมีดินปนปริมาณมาก, ทรายสกปรก, น้ำสกปรก, เหล็กเสริมคอนกรีตมีสนิมมากเกินไป



- การก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การผสมไม่เข้ากันดีของวัสดุ, การขนส่งนานทำให้คอนกรีตสูญเสียคุณสมบัติ, การหล่อคอนกรีตไม่ดี, การถอดค้ำยันก่อนกำหนด, แบบคอนกรีตไม่โค้งงอ, แบบเคลื่อนที่เนื่องจากไม้ขยายตัว, ตะปูตีแบบหลุด เป็นต้น



- การทำการผสมคอนกรีตไม่ได้สัดส่วนของวัสดุที่ถูกต้อง หรือการบ่มคอนกรีตไม่เพียงพอ เช่น รอยแตกร้าวลายงาจากการบ่มที่ไม่เพียงพอ หรือใส่ซีเมนต์มากเกินไป หรือเกิดจากการพองตัวของทรายหรือซีเมนต์ที่เผาไม่สุก, รอยแตกร้าวจากการหดตัวในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว เนื่องจากคอนกรีตเสียน้ำไปอย่างรวดเร็ว จากการระเหยไปในอากาศหรือถูกพื้นดินแห้งข้างล่างดูดน้ำไป



ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีตสามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และสัดส่วนการผสมคอนกรีต อันได้แก่ วัสดุมวลรวม ปูนซีเมนต์ น้ำ น้ำยาผสมคอนกรีต
  - วัสดุมวลรวมได้แก่ หิน ททราย แร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ รูปร่างลักษณะของผิวและส่วนเคลของวัสดุมวลรวม มีผลต่อการออกแบบส่วนผสม, สัมประสิทธิ์การนำความร้อน, **Drying Shrinkage, Stiffness, Creep** และความแข็งแรงของคอนกรีต เช่น หินและทรายที่มีดินเหนียวปนอยู่ด้วย ดินเหนียว จะหดตัวมากกว่าปูนซีเมนต์จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว
  - ปูนซีเมนต์โดยทั่วไปคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์มากหรือเป็นปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณซิลิกาสูงหรือมีความละเอียดสูง เช่น ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 มีโอกาส ที่จะเกิดการแตกร้าวได้มาก
  - น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการผสมคอนกรีตเพราะถ้าใช้ปริมาณน้ำมากเกินไปเกินความจำเป็น ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการแตกร้าวได้มาก และยังทำให้กำลังอัดของคอนกรีตต่ำลงด้วย
  - น้ำยาผสมคอนกรีตน้ำยาบางชนิดอาจมีผลทำให้เกิดการแตกร้าวได้ เช่น น้ำยาเร่งการแข็งตัว แต่น้ำยาบางชนิด ก็ช่วยลดการแตกร้าวได้ เช่น น้ำยาหน่วงการก่อตัว
2. การเทคอนกรีต (**Placing**) อัตราการเทและสภาพการทำงานมีผลต่อการแตกร้าวอย่างแน่นอน ซึ่งมักเป็นผลมาจากการเยิ้มของคอนกรีต (**Bleeding**) น้ำที่ไหลเยิ้มขึ้นมาที่ส่วนบนของคอนกรีต จะทำให้เกิดช่องว่างใต้หิน โดยเฉพาะ ส่วนที่อยู่ลึก ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกร้าวภายในได้รวมทั้งการแยกตัวของคอนกรีต อุณหภูมิภายนอก การทรุดตัวไม่เท่ากันของพื้นล่างหรือส่วนที่เป็นแบบรองรับคอนกรีต ก็สามารถทำให้เกิดการแตกร้าวได้เช่นกัน
3. สภาพการทำงานนับเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขณะทำงาน
  - อุณหภูมิ (**Temperature**) ปกติอัตราการรับกำลังได้ของคอนกรีตจะแปรตามอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามอิทธิพลที่สำคัญของอุณหภูมิที่มีต่อคอนกรีต คือ เมื่อคอนกรีตเย็นตัวลง จะหดตัว โดยเฉพาะงานคอนกรีตในอากาศร้อน และงานคอนกรีตปริมาณมาก ๆ (**Mass Concrete**) พื้นคอนกรีตที่หล่อขณะอากาศเย็นจะเกิดการแตกร้าวน้อยกว่าหล่อขณะอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะเกิดกับงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างอื่น ๆ ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การเทคอนกรีตปริมาณมาก ๆ จึงมักเทในเวลากลางคืน
  - การสัมผัสกับสภาพรอบข้าง (**Exposure**) ลักษณะอากาศที่คอนกรีตสัมผัสมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแตกร้าวของคอนกรีต อุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันมากในช่วงวัน เป็นผลทำให้เกิดการรั้งภายในของคอนกรีตอย่างมาก (**internal Restraint**) เพราะการยึดหดตัวของผิว และส่วนที่อยู่ภายในจะไม่เท่ากันทำให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวได้
4. การบ่มคอนกรีต (**Curing**) ความชื้นในคอนกรีต เป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการบ่ม สำหรับงานพื้น ถ้าคอนกรีตแห้งเร็วเกินไป อัตราการระเหยของน้ำที่ผิวหน้าคอนกรีต อาจจะเร็วกว่าอัตราการเยิ้ม (**Bleeding**) เมื่อ

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ผิวหน้าของคอนกรีตจะเกิดการหดตัว ทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้น การป้องกันสามารถทำได้โดยทำให้แบบหล่อชุ่มน้ำหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง บ่มคอนกรีตในทันทีที่ทำได้ พยายามป้องกันลมและแสงแดดขณะเทคอนกรีตเพื่อไม่ให้หน้าในคอนกรีตระเหยเร็วเกินไป


- 5. การยึดตรึงตัว (Restraint)** คอนกรีตที่ถูกยึดตรึงไว้ ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการยึดตรึงจากฐานรากหรือโครงสร้างใกล้เคียงก็จะทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้นได้ การเกิดรอยแตกในแนวตั้งที่ฐานกำแพงของอาคารถือเป็นเรื่องปกติถ้ารอยแตกนั้นไม่ขยายต่อถึงด้านบน ดังนั้นจึงมักพบว่า กำแพงหรือพื้นยาว ที่ไม่มีการตัด **Joint** มักจะเกิดรอยแตกขึ้นเป็นช่วง ๆ ได้ส่วนกำแพงที่หล่อติดเป็นชั้นเดียวกับกับโครงสร้าง มีโอกาสที่จะแตกร้าวทั้งในแนวตั้งและแนวราบ การยึดตรึงก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทรุดไม่เท่ากันของโครงสร้าง

โดยทั่วไป คอนกรีตที่ถูกยึดตรึงไม่ให้หดตัวสูงจะเกิดรอยแตกขึ้นมา แต่รอยแตกเหล่านี้จะมีลักษณะ เป็นรอยแคบ ๆ การเสริมกำแพงหรือพื้นด้วยเหล็กปริมาณมา ๆ ทำให้เกิดรอยแตกร้าวลักษณะนี้มากกว่าการเสริมเหล็กปริมาณน้อย หรือที่มักเรียกว่า เหล็กเสริมอุณหภูมิ (**Temperature Reinforcement**) แต่เมื่อรวมความกว้างของรอยแตกแล้วทั้ง 2 กรณี จะมีความกว้างเท่า ๆ กัน ทำนองเดียวกัน เหล็กที่รับแรงดึงสูง (**High-Yield-point**) ทำให้เกิดรอยแตกกระจายอยู่ทั่วไปมากกว่าเหล็กก่อสร้างทั่วไป (**Structural-Grade-Steel**) รอยแตกแคบ ๆ มักไม่ก่อให้เกิด ปัญหาเพราะสังเกตได้ยากและฝนมีโอกาสซึมผ่านค่อนข้างน้อย

คอนกรีตที่เกิดการยึดตรึงภายในอาจเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นโครงสร้างเดียวกัน แต่ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสมต่างกันเช่นใช้ปูนซีเมนต์ไม่เท่ากัน หรือ มีสัดส่วนของหิน-ทราย ที่ต่างกัน

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด เห็นได้ว่าสาเหตุการแตกร้าวของคอนกรีตนั้นมีมากมายซึ่งมักจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มักจะเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุพร้อมกัน

การแตกร้าวของคอนกรีตในตำแหน่งต่าง ๆ



รูปแบบและวิธีการในการซ่อมพื้นและผนังคอนกรีต

1. ใช้ **Epoxy** หรือ **PU** ซ่อมรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต เหมาะสำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็กทำได้โดย

  - ตรวจสอบและระบุตำแหน่งรอยร้าว ทำความสะอาด
  - เจาะรูตามแนวรอยร้าว ทุก ๆ 15-30 ซม.
  - ปิดผิวรอยร้าวด้วย **Epoxy** หรือ **PU paste**

- ติดตั้ง **Packer** ตามแนวรอยร้าว
- เตรียม **Epoxy** หรือ **PU** ที่ใช้ในการบ่มเข้าไปในร่องรอยแตกของคอนกรีต โดยวัสดุที่ใช้ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีความหนืดต่ำทำให้สามารถไหลตัวได้ดีในรอยร้าวขนาดเล็ก ,ให้ค่ารับกำลังสูง ,ใช้งานได้ทั้งแบบแรงดันต่ำและแรงดันสูง ,ยึดเกาะดีเยี่ยม ,รับกำลังได้สูง ,ไม่หดตัว (**non shrinkage**) และ สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นอยู่บ้างเล็กน้อย
- ใช้ปั๊มชนิด **Diaphragm Pump** บ่ม **Epoxy** หรือ **PU** โดยบ่มจากล่างขึ้นบน บ่มจนครบทุกจุดและมี วัสดุไหลออกจากร่องรอยที่แตก
- นำเอา **packer** ออกให้หมด
- ตกแต่งผิวหน้าให้เรียบร้อย



## 2. ใช้ ปูนเกร้าต หรือปูนทรายในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

เหมาะสำหรับการซ่อมคอนกรีตที่เกิดปัญหาหลากหลายรูปแบบทั้ง ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่ควบคุมการเทไม่ตึงเกิดโพรงหรือหน้าปูนไหลออกจากแบบ ทำให้เกิดรูพรุน รูโพรงขนาดใหญ่ ,ใช้ฉาบซ่อมรอยแตกกะเทาะของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือฉาบเก็บความเรียบร้อย,เทระหว่างชั้นส่วนหรือรอยต่อต่าง ๆ ใช้ฉาบปิดทับรอยร้าวเล็ก ๆ น้อย ๆ , รวมไปถึงการเทยึดหนีตเหล็ก,เทรองรับคานสะพาน,โครงสร้างขนาดใหญ่หรือมีรอยต่อเยอะ เทฐานแบบขนาดใหญ่ ฐานเครื่องจักร เสาตอม่อ ฐานรองรับทางรถไฟ,เทอุดรูเพื่อเสริมความแข็งแรง,เทพื้นใหม่ทับหน้าพื้นเดิม , เป็นต้น โดยสามารถทำงานได้ดังนี้

- ตรวจสอบและระบุตำแหน่งในการเกร้าตซ่อม
- เตรียม ปูนเกร้าต ที่ดี โดยควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีความเหลว และไหลตัวดี ทำให้เทได้ง่าย,รับกำลังแรงอัด แรงดัด และการยึดติดสูง,ไม่มีคลอรีนในส่วนผสมอันจะมีผลต่อการกัดกร่อน, มีการคงสภาพรูปทรงที่ดี,ไม่เกิดการเยิ้ม ไม่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดสนิม
- ใช้ปั๊มชนิด **Screw Pump** บ่ม ในการบ่มปูนเกร้าตเข้าไปยังจุดที่ต้องการปฏิบัติงานเนื่องจาก **Screw Pump** ให้กำลังการบ่มที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ต้องมีการจัดทำหรือตัดแปลงหัวป้อนสำหรับปั๊มให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน
- ในการบ่มควรเลือกทางเข้าและช่องหายใจให้อยู่ตรงข้ามกันเพื่อการบ่มปูนเกร้าตอย่างต่อเนื่องและทราบได้ว่าปูนเกร้าตเต็มในจุดที่เราทำงานแล้ว

- การผสมปูนเกร้าตควรผสมตามข้อแนะนำของโรงงานผู้ผลิต ปูนเกร้าตชนิดที่มีทรายต้องผสมให้ปูนเกร้าตเป็นเนื้อเดียวกันหรือ **Homogenous** เพื่อให้การเกร้าตวัสดุจะไหลผ่าน **Screw Pump** ไหลผ่านสายลำเลียงไปทั้งหมด ไม่เกิดการแยกตัว
- ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนการจบงาน และแต่งเก็บผิว



ภาพตัวอย่างการใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ ชนิดสกรูบีม ในการบ่มปูนเกร้าต